

Exterior

Interior

# Solar Screen


## CHROME 285 XC

Solskydd  
Silver - Utomhus

### Beskrivning

Chrome 285 XC ger utmärkt solvärmereduktion samtidigt som en kontrollerad mängd naturligt ljus släpps igenom. Den förfinade ensidiga spegelytan säkerställer utmärkt bländningskontroll och dagssekretess, medan dess slanka, moderna design höjer estetiken hos vilken byggnadsfasad som helst och gör den till det perfekta valet för exklusiva installationer.

### Transmission av synligt ljus (%)



### Reflektion av synligt ljus - Extern (%)



### UV-avvisning (%)



### Total solenergi avvisad (%)












0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm enkelglas - utan film

■ Film applicerad på 3 mm enkelglas

## Egenskaper


-  **Garanti**  
10 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Installationstyp**  
Utomhus
-  **Färg från utsidan**  
Silver
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.4 kgCO<sub>2e</sub>/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**  
PET
-  **Tjocklek**  
60 µm

## Detaljer



## Energi- och miljöfördelar<sup>01</sup>

-  **Energibesparing**  
108.2 kWh/m<sup>2</sup>/år
-  **Minskning av koldioxidavtryck**  
34.2 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Ekonomisk besparing**  
25 euros/m<sup>2</sup>/år



Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

## Optiska och solrelaterade egenskaper

| Rutfönstertyp                                 | Enkelglas 3 mm |             | Dubbel Low-E |             |
|---|----------------|-------------|--------------|-------------|
|   | Ingen film     | Med film    | Ingen film   | Med film    |
| UV-avvisning (%)                              | 25             | 99          | 40           | 99          |
| <b>Transmission av synligt ljus (%)</b>       | <b>91</b>      | <b>12</b>   | <b>82</b>    | <b>13</b>   |
| Reflektion av synligt ljus - Extern (%)       | 8              | 68          | 11           | 68          |
| Reflektion av synligt ljus - Intern (%)       | 8              | 68          | 12           | 68          |
| Reflektion av solenergi (%)                   | 5              | 66          | 28           | 66          |
| Absorption av solenergi (%)                   | 8              | 22          | 12           | 24          |
| Transmission av solenergi (%)                 | 87             | 12          | 60           | 9           |
| <b>Total solenergi avvisad (%)</b>            | <b>12</b>      | <b>82</b>   | <b>35</b>    | <b>88</b>   |
| Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%) | 16             | 90          | 16           | 96          |
| Bländningsreduktion (%)                       | -              | 87          | -            | 83          |
| Skuggkoefficient                              | -              | 0.2         | -            | 0.13        |
| <b>g-värde</b>                                | <b>0.88</b>    | <b>0.14</b> | <b>0.65</b>  | <b>0.11</b> |
| U-värde (W/m <sup>2</sup> .°C)                | 5.8            | 5.8         | 1.1          | 1.1         |

## Appliceringsråd<sup>02</sup>

Vertikal situation och för en standard glasyta

- Klart enkelglas ✓
- Tonat enkelglas ✓
- Reflekerande tonat enkelglas ✓
- Klart isolerglas ✓
- Tonat isolerglas ✓
- Reflekerande tonat isolerglas ✓
- Gasfyllt isolerglas - Low E ✓
- Stadip Ext. klart isolerglas ✓
- Stadip Int. klart isolerglas ✓

✓ Ja    ✗ Ej rekommenderat    ! Försiktighet

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-F02) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen. För utomhusinstallationer, applicera silikon runt filmens kant för att förhindra oxidation. Vänligen se meddelandet „Ny garanti för utvändiga filmer“.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

**01** Råd baserat på en glas yta upp till 2,5 m<sup>2</sup>; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

**02** Råd baserat på en glas yta upp till 2,5 m<sup>2</sup>, kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.