



Solar  Screen

CLARITY 33 C (NEW)


Solskydd

Transparent - Inomhus

Beskrivning

Clarity 33 C representerar den bästa interiöra solskyddsfilmen för moderna glastyper, med hög ljustransmittans och en infrarödavvisning på över 95 % för exceptionellt termiskt komfort. Kort sagt bevarar den det befintliga utseendet på din fasad och minskar samtidigt värmetillskottet genom glaset, med enkel installation och utan krav på kanttätning.

Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)











||| 3 mm enkelglas - utan film

■ Film applicerad på 3 mm enkelglas



Egenskaper


-  **Garanti**
12 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Neutral
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.54 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
60 µm

Detaljer



Energi- och miljöfördelar⁰¹

-  **Energibesparing**
22.1 kWh/m²/år
-  **Minskning av koldioxidavtryck**
7 kgCO₂/m²
-  **Ekonomisk besparing**
5 euros/m²/år



Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

Rutfönstertyp	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	91	68	82	62
Reflektion av synligt ljus - Extern (%)	8	12	11	14
Reflektion av synligt ljus - Intern (%)	8	10	12	12
Reflektion av solenergi (%)	5	36	28	34
Absorption av solenergi (%)	8	30	12	37
Transmission av solenergi (%)	87	34	60	29
Total solenergi avvisad (%)	12	59	35	46
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	94	16	96
Bländningsreduktion (%)	-	28	-	30
Skuggkoefficient	-	0.47	-	0.62
g-värde	0.88	0.41	0.65	0.54
U-värde (W/m ² .°C)	5.8	5.2	1.1	1.1

Appliceringsråd⁰²

Vertikal situation och för en standard glasyta

- Klart enkelglas ✓
- Tonat enkelglas ✓
- Reflekerande tonat enkelglas ✓
- Klart isolerglas ✓
- Tonat isolerglas ✓
- Reflekerande tonat isolerglas ✓
- Gasfyllt isolerglas - Low E ✓
- Stadip Ext. klart isolerglas ✓
- Stadip Int. klart isolerglas !

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glas yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glas yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.