Solar Screen

CLARITY 333 XC

Solskydd

Transparent - Utomhus

Beskrivning

Clarity 333 XC kombinerar banbrytande spektralt selektiv prestanda med en metallfri konstruktion, vilket tillåter generös naturlig ljusgenomsläppning samtidigt som solvärmetillförseln kontrolleras. Dess nästan osynliga utseende bevarar byggnadens ursprungliga design och säkerställer ett ljust, naturligt inomhusklimat, vilket gör den idealisk för förstklassigt utvändigt solskydd.-

Ladda ner försäljningsbladet

Certified B Corporation

Transmission av synligt ljus (%)

Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)



3 mm enkelglas – utan film

Film applicerad på 3 mm enkelglas

Solar Screen

CLARITY 333 XC

Solskydd
Transparent - Utomhus

Egenskaper

Garanti
12 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Tillgängliga bredder
152 cm, 183 cm

Installationstyp
Utomhus

Färg från utsidan
Neutral

Längd
30.5 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.52 kgCO2e/m²

Konstruktion

1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
2 Flera lager PET som reflekterar IR-strålar
3 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
4 Skydd PET-liner, engång efter installation

Sammansättning
PET

Tjocklek
75 µm

Detaljer



Energi- och miljöfördelar[01]

Energibesparing
59.2 kWh/m²/år

Minskning av koldioxidavtryck
18.7 kgCO2/m²

Ekonomisk besparing
14 euros/m²/år

Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Rutfönstertyp	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	**91**	**71**	**82**	**64**
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	11	11	13
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	11	12	14
Reflektion av solenergi (%)	5	20	28	23
Absorption av solenergi (%)	8	35	12	42
Transmission av solenergi (%)	87	45	60	35
Total solenergi avvisad (%)	**12**	**50**	**35**	**60**
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	80	16	84
Bländningsreduktion (%)	-	22	-	22
Skuggkoefficient	-	0.6	-	0.45
g-värde	**0.88**	**0.53**	**0.65**	**0.4**
U-värde (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Appliceringsråd[02]

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	!
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.
Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.