


Solar Screen

SILVER 345 XC

Solskydd


Silver - Utomhus

Beskrivning


Silver 345 XC har en avancerad trelagers PET-konstruktion som erbjuder exceptionell prestanda och långvarig väderbeständighet. Den minskar solvärme samtidigt som den släpper igenom generöst med naturligt ljus. Dess nästan osynliga utseende bevarar byggnadens ursprungliga utseende och håller interiören ljus och naturlig.

Certified B Corporation


Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)



3 mm enkelglas – utan film

Film applicerad på 3 mm enkelglas

Solar Screen

SILVER 345 XC

Solskydd
Silver - Utomhus

Egenskaper

Garanti
Upp till 12 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Tillgängliga bredder
122 cm, 152 cm, 183 cm

Installationstyp
Utomhus

Färg från utsidan
Silver Ljus

Längd
30.5 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.4 kgCO2e/m²


Konstruktion

1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
3 Bindande lim
4 Polyester med hög optisk kvalitet
5 Bindande lim
6 Polyester med hög optisk kvalitet
7 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
8 Skydd PET-liner, engång efter installation

Sammansättning
PET

Tjocklek
75 µm

Detaljer



Energi- och miljöfördelar[01]

Energibesparing
51.0 kWh/m²/år

Minskning av koldioxidavtryck
16.1 kgCO2/m²

Ekonomisk besparing
12 euros/m²/år

Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Rutfönstertyp	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	**91**	**58**	**82**	**52**
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	20	11	21
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	18	12	20
Reflektion av solenergi (%)	5	21	28	27
Absorption av solenergi (%)	8	30	12	39
Transmission av solenergi (%)	87	49	60	35
Total solenergi avvisad (%)	**12**	**44**	**35**	**60**
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	61	16	70
Bländningsreduktion (%)	-	36	-	37
Skuggkoefficient	-	0.64	-	0.45
g-värde	**0.88**	**0.56**	**0.65**	**0.4**
U-värde (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Appliceringsråd[02]

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen. För utomhusinstallationer, applicera silikon runt filmens kant för att förhindra oxidation. Vänligen se meddelandet „Ny garanti för utvändiga filmer".

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.
Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.