

Exterior

Interior

Solar  Screen

SPECTRA 333 XC

Solskydd

Transparent - Utomhus

Beskrivning

Spectra 333 XC har avancerad nanoceramisk teknik som tillåter rikligt med naturligt ljus samtidigt som infraröd strålning effektivt blockeras för att minska solvärmeförseln. Dess metallfria konstruktion förhindrar störningar med elektroniska enheter och säkerställer pålitlig prestanda. Filmens nästan osynliga utseende bevarar byggnadens ursprungliga design och ett ljust, naturligt inomhusklimat, vilket gör den till det idealiska valet för moderna, högteknologiska utvändiga tillämpningar.



Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)



||| 3 mm enkelglas – utan film

■ Film applicerad på 3 mm enkelglas

Egenskaper


**Garanti**
10 år**Brandmotståndsklass**
M1**Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år**REACH / RoHS**
Överensstämmer**Tillgängliga bredder**
152 cm, 183 cm**Installationstyp**
Utomhus**Färg från utsidan**
Neutral**Längd**
30.5 m**Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.40 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande nanokeramisk beläggning
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriserar med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

**Sammansättning**
PET**Tjocklek**
75 µm

Detaljer

Energi- och miljöfördelar⁰¹**Energibesparing**
63.3 kWh/m²/år**Minskning av koldioxidavtryck**
20.0 kgCO₂/m²**Ekonomisk besparing**
15 euros/m²/årFå åtkomst till vår
energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

Rutfönstertyp

Enkelglas 3 mm

Dubbel Low-E

	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	91	75	82	68
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	8	11	10
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	8	12	10
Reflektion av solenergi (%)	5	6	28	10
Absorption av solenergi (%)	8	53	12	62
Transmission av solenergi (%)	87	41	60	28
Total solenergi avvisad (%)	12	56	35	66
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	85	16	92
Bländningsreduktion (%)	-	21	-	21
Skuggkoefficient	-	0.59	-	0.43
g-värde	0.88	0.49	0.65	0.37
U-värde (W/m ² .°C)	5.8	5.6	1.1	1.4

Appliceringsråd⁰²

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	!
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	!
Stadip Ext. klart isolerglas	✗
Stadip Int. klart isolerglas	!

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon
med installations-
och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.