


Solar Screen

VISTA 90 XC

Solskydd


Envägsspegel - Utomhus

Beskrivning


Filmen Vista 90 XC minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som en del av dagsljuset släpps igenom. Det minskar det bländande solljuset avsevärt och den silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger framsidan ett modernt utseende.

Certified B Corporation


Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)



Solar Screen

VISTA 90 XC

Solskydd
Envägsspegel - Utomhus

Egenskaper

Garanti
Upp till 3 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Tillgängliga bredder
152 cm

Installationstyp
Utomhus

Färg från utsidan
Silver

Längd
30.5 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.49 kgCO2e/m²


Konstruktion

1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
3 Bindande lim
4 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
6 Skydd PET-liner, engång efter installation

Sammansättning
PET

Tjocklek
60 µm

Detaljer



Energi- och miljöfördelar[01]

Energibesparing
116.4 kWh/m²/år

Minskning av koldioxidavtryck
36.8 kgCO2/m²

Ekonomisk besparing
27 euros/m²/år

Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Rutfönstertyp	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	**91**	**10**	**82**	**7**
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	58	11	58
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	14	12	17
Reflektion av solenergi (%)	5	58	28	59
Absorption av solenergi (%)	8	32	12	34
Transmission av solenergi (%)	87	10	60	7
Total solenergi avvisad (%)	**12**	**82**	**35**	**90**
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	90	16	92
Bländningsreduktion (%)	-	89	-	91
Skuggkoefficient	-	0.2	-	0.11
g-värde	**0.88**	**0.18**	**0.65**	**0.1**
U-värde (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Appliceringsråd[02]

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.
Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.